

Repellos y acabados más resistentes

DecoBlock® Repello Instantáneo

CUMPLE
NORMAS:

UNE EN 998
ASTM C 109



VENTAJAS

- Aplique en un sólo paso
- Produce menos polvo al mezclar
- Alta resistencia
- No se agrieta
- No se descuelga
- Excelente adherencia
- Aumenta la velocidad en obra
- Menos desperdicio

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la compresión a los 28 días (Según Norma ASTM C 109) DecoBlock® Repello Base Monocapa:	1,420 psi (100 kg/cm²)
Resistencia a la compresión a los 28 días (Según Norma UNE EN 998 clase OC CS IV W0) DecoBlock® Repello Base Monocapa:	9.8 N/mm²
Densidad:	1,430 kg/m³
Tiempo de manipulación de la mezcla (potlife)	1 hora
Espesor Máximo Base:	40 mm
Tiempo de secado:	Dependerá de las condiciones climáticas durante la instalación
Granulometría:	Grueso
Color:	Gris

DESCRIPCIÓN

DecoBlock® Repello Base Monocapa es un repello decorativo compuesto de cemento Portland, arenas finas, fibras reforzadas, polímeros y químicos formulados especialmente para repellos de un espesor de 2 - 40 mm.

USOS RECOMENDADOS

- Para repellos de 2 a 40 mm de espesor
- Instalación manual o proyectable
- Paredes de bloque de concreto en interior y exterior
- Morteros a base de cemento Portland (repellos recientemente instalados)
- Paredes de ladrillo de barro
- Para superficies de concreto moldeado, utilizar el mejorador de adherencia **ReflexLátex®**, el cual debe agregarse a la mezcla

MEZCLA

Usando un recipiente limpio, mezcle aproximadamente 2 1/4 galones de agua limpia por cada 40 kg de **DecoBlock®**, agregar el polvo al agua. Asegúrese que la mezcla sea homogénea y libre de grumos. Aplique el **DecoBlock®** a más tardar una hora después de haber sido mezclado con agua.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



Una bolsa de
DecoBlock® de 40 kg

2 1/4 galones
de agua

Mezcla preparada
para paredes

HOJA TÉCNICA
DecoBlock®
Repello Base Monocapa

CUMPLE
NORMAS:
UNE EN 998
ASTM C 109

H O J A T E C N I C A
DecoBlock®
Repello Base Monocapa

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Las superficies nuevas, para ser repelladas deben estar adecuadamente curadas antes de la aplicación de **DecoBlock® Repello Base Monocapa** (aproximadamente 7 días).
2. El sustrato debe ser estructuralmente estable, limpio, sin polvo, suciedad, grasas, pinturas y otros contaminantes que podrían impedir la adhesión del repello a la superficie.
3. Imperfecciones de la superficie tales como agujeros o grietas deben de ser resanados antes de la aplicación.
4. Para el caso de superficies de concreto, limpiarlas de excesos de mezcla en las uniones de los moldes, clavos, restos de madera y desenmoldantes.
5. Si se requiere superficies a plomo, hacer fajas a cada 1.20 m, con **DecoBlock® Repello Base Monocapa**, con el espesor que determine el plomo y luego rellenar siempre con el mismo producto.

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. **Verificar el estado de las paredes** con un codal para determinar el espesor.
2. **Hacer la mezcla** en un depósito limpio.
3. **Humedecer la superficie**, dejar escurrir el exceso de agua antes de iniciar la instalación.
4. **Instalar DecoBlock® Repello Base Monocapa** con un espesor de 2 a 40 mm en un solo paso, con una llana. Si se requiere superficies a plomo, hacer guías maestras (fajas) a cada 1.20 m siempre con el espesor que determine el plomo.
5. **Luego pasar el codal** de izquierda a derecha para nivelar la superficie.
6. **Curar las paredes** con agua 2 veces al día por un período de 72 horas después de 6 - 8 horas de haber instalado la capa del acabado final.

RECOMENDACIONES

- Para acabados en paredes exteriores se recomienda utilizar el **DecoBlock® Intemperie** o aplicar el impermeabilizante para paredes **IMPREX®**.
- Para la aplicación de pintura, verificar el PH requerido según el fabricante.
- Antes de aplicar la pintura, esperar como mínimo 15 días en paredes internas y 30 días en paredes externas.

PRESENTACIÓN

- Bolsa de papel de 40 kg
- Bolsa de 5 kg

RENDIMIENTO / BOLSA 40 KG

Espesor (mm)	Rendimiento (m²/bolsa)
4	4
10	3
15	2
20	1.5

BOLSA 5 KG

Rinde aproximadamente 0.50 m² a un espesor de 2 mm.

ALMACENAMIENTO

Almacene el **DecoBlock® Repello Base Monocapa** en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta seis meses después de su fecha de fabricación, siempre que sea protegido de la humedad y las temperaturas extremas.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1 - 2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames. Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.

REFLEX
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN



www.reflex.com.sv

Información Técnica:

El Salvador
(503) 7806-0000
Guatemala
(502) 5946-7983
Costa Rica
(506) 7007-6855