

HOJA TÉCNICA

Deco-Coat®

Compuesto tipo Basecoat



DESCRIPCIÓN

Compuesto premezclado tipo Basecoat formulado con materias primas de alta calidad a base de cemento Portland, polímeros, arenas finas, fibras y químicos formulados especialmente para el recubrimiento en superficies exteriores.

USOS RECOMENDADOS

- Para la instalación y acabado de las uniones en paneles de durock, densglass y tabla para intemperie.
- Para el recubrimiento completo de paneles de durock, densglass y tabla para intemperie.

VENTAJAS

- Resistente a la Intemperie
- Excelente adherencia
- Fácil aplicación
- Excelente trabajabilidad
- Listo para usar, sólo agregue agua

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencia a la compresión a los 28 días	1,200 psi (85 kg/cm ²)
Tiempo Fraguado	7 días
Tiempo de secado al tacto	4 - 6 horas
Tiempo de curado	3 días
Tiempo de manipulación de la mezcla:	45 minutos
Espesor máximo	2 mm
Color	Gris

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe de estar firme, limpia y libre de polvo, grasas o aceites, para garantizar la adherencia.

Eliminar todas las irregularidades en los empalmes de los paneles, hasta obtener una superficie a nivel y a plomo.

MEZCLA

En un recipiente limpio, mezcle 4.25 litros de agua (1.12 de galón) por bolsas de Deco-Coat® de 20 kg. Asegúrese que la mezcla sea homogénea y libre de grumos. Agregar el polvo al agua NO se debe de hacer mezcla "al tacto", pues causará alteraciones al producto.


MEZCLA



Una bolsa de
Deco-Coat® de 20 kg



4.25 litros de
agua



Mezcla preparada
para instalar

HOJAS TÉCNICAS Deco-Coat®

Compuesto tipo basecoat

RECOMENDACIÓN

No agregar más agua de la necesaria para lograr una consistencia trabajable, ya que puede perder sus propiedades de adherencia e impermeabilización.

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. La superficie debe de estar firme, limpia y libre de polvo, grasas o aceites para garantizar la adherencia. Eliminar todas las irregularidades en los empalmes de los paneles, hasta obtener una superficie a nivel y a plomo.
2. Si se utilizará sobre láminas cementicias u otro panel, resanar previamente la junta con **Deco-Coat®** y luego colocar la cinta de refuerzo con un ancho mínimo de 10 cm. Luego cubrir los esquinas y bordes con una capa delgada del mismo producto.
3. Dejar secar al menos 4 horas y posteriormente instalar el **Deco-Coat®** en toda la superficie con una llana metálica usando suficiente presión para lograr una mayor adherencia.
4. Dejar secar al menos 8 horas y aplicar una segunda capa el acabado final con llana, esponja o durapás. El espesor final recomendado es de 1.5 a 2 mm máximo.
5. Lijar el acabado una vez el material esté seco con lija de agua No 120.
6. Fraguada la capa de acabado se tiene que curar la superficie con agua 2 veces diarias durante 3 días.
7. Proteger el **Deco-Coat®** de la lluvia por un periodo de 4 a 6 horas después de instalado, para evitar que se deteriore el acabado.

PRESENTACIÓN

Bolsa de papel de 20 kg (44lb)

ALMACENAMIENTO

Almacene el **Deco-Coat®** en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta seis meses después de su fecha de fabricación, siempre que sea protegido de la humedad y de las temperaturas extremas.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1 -2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.

RENDIMIENTOS

Una bolsa de 20 kg rinde entre 4-5 mt²

LIMPIEZA

Durante la aplicación proteja pisos y alrededores, inmediatamente después de la aplicación lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.

Información Técnica:

El Salvador
(503) 7806-0000
Guatemala
(502) 5946-7983
Costa Rica
(506) 7007-6855



www.reflex.com.sv